



Con-Rel-Eze

Масла антикоррозионной защиты для металлических поверхностей

Введение

Масла Con-Rel-Eze, производства компании Petro-Canada, разработаны специально для использования как отделяющие и защищающие от коррозии металла.

Масла Con-Rel-Eze разработаны из кристально чистых базовых масел и специальных присадок, гарантирующих чистое, легкое отделение поверхностей и не окрашивают их.

Масла Con-Rel-Eze обеспечивают превосходную защиту от ржавления металлических форм и совместимы со всеми упаковочными материалами.

Свойства и преимущества

- Превосходная способность увлажнения поверхности
- Полное масляное покрытие всех форм
- Характеризуются чистым отделением
- Прекрасная защита от ржавления и коррозии
- Препятствуют ржавлению металлических форм
- Смешиваются с НТ гидрокрекингowymi базовыми маслам

- Совместимы со всеми соединениями упаковочных материалов
- Не токсичны
- Не окрашивают поверхности

Применение

Масла Con-Rel-Eze, производства компании Petro-Canada рекомендуются для использования и защиты от коррозии при хранении стали. Они гарантируют чистое, легкое разделение слоев и гарантируют прекрасную защиту от окрашивания.

Масла Con-Rel-Eze 40 и 60 – маловязкие масла, которые разработаны для распыления на формы.

Масла Con-Rel-Eze 40 и 60 также могут использоваться в качестве защищающих от ржавчины составов на механическом оборудовании и в качестве пропиточного масла на гайках и болтах.

Масла Con-Rel-Eze 40 и 60 могут наноситься щеткой, тампоном, аэрозолем либо валиком. Перед нанесением масел Con-Rel-Eze опалубочные формы необходимо тщательно очистить.

В чем преимущество "НТ"?

Petro-Canada начинает с патентованного процесса очистки "НТ" и производит бесцветные базовые масла 99,9% чистоты. Результат - широкий ассортимент масел, специальных жидкостей и смазок, которые служат нашим клиентам с максимальной эффективностью.



Типичные характеристики

Свойства	Метод проверки	Con-Rel-Eze Oils	
		40	60
Вязкость, cSt @ 40°C	D445	3.3	4.1
Точка возгорания, Tag C.C., °C	D56	52	53
Точка застывания, °C	D97	-57	-30
Цвет	D1500	5.5	1.0
Ржавчина	IP 125-63	Не ржавеет	Не ржавеет
Межфазное натяжение, mN/m, 25°C	D971	17.3	2.5
Номер омыления *C.O.C. (D92)	D94	14	19

**Petro-Canada
Lubricants Centre
385 Southdown Road
Mississauga, Ontario
L5J 2Y3**



Canada - West Phone 1-800-661-1199
- East (English) Phone 1-800-268-5850
(French) Phone 1-800-576-1686
Other Areas Phone (416) 730-2408
E-mail lubecsr@petro-canada.ca
Internet www.petro-canada.com

**Petro-Canada Europe Lubricants
The Manor, Haseley Business Centre
Warwick, Warwickshire
CV35 7LS
United Kingdom**

Phone +44 (0) 2476-247294
Fax +44 (0) 2476-247295

**Petro-Canada America Lubricants
980 North Michigan Avenue
Suite 1400, #1431
Chicago, Illinois
USA 60611**

Phone 1-888-284-4572
Fax (708) 246-8994
E-mail email@petro-canadaamerica.com